

Yachting Protection

Yachting Protection

HOUSSE D'ANNEXE
BEIBOOTABEDCKUNG



BIMINI TOP DE FLYBRIDGE
FLYBRIDGE BIMINI TOP




CAGNARD
DODGER



SELLERIE
POLSTER



VOILE D'OMBRAGE
SONNENSEGEL



Propriétés techniques Technische Daten	STAMOID LIGHT F4128	STAMOID HEAVY COVER F4313	STAMOID TOP F3933	STAMOID PURE F3934	Normes Normen
Enduction / Beschichtung	1 face PVC 1 Seite PVC	1 face PVC 1 Seite PVC	2 faces PVC Zweiseitig PVC	2 faces PVC Zweiseitig PVC	
Description / Beschreibung	Composite multicouches / Mehrlagiger Verbundstoff				
Support / Träger	280 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	280 dtex PES HT	280 dtex PES HT	TERSUSSSE
Poids / Gewicht	300 g/m ²	465 g/m ²	430 g/m ²	430 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Breite	150 / 260 cm	260 cm	150 / 260 cm	150 cm	
Longueur des rouleaux / Rollenlänge					
Format standard pièce Standardformat Stücklängen	30 / 50 ml	30 ml	30 / 50 ml	50 ml	
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften					
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	100/100 daN/5 cm	230/230 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	7/7 daN	30/25 daN	6/7 daN	6/7 daN	DIN 53.363
Informations additionnelles / Zusatzinformationen					
Stabilité lumière conventionnelle Herkömmliche Lichtstabilität	≥7 (Xenotest 750 heures) / ≥7 (Xenotest 750 Stunden)				ISO 105-B02
Stabilité lumière extrême Extreme Lichtstabilität	ΔE _{lab} <3 (UVA 340/2000 heures) / ΔE _{lab} <3 (UVA 340/2000 Stunden)				QUVTEST T30-036
Filtration UV / UV Filtration	UPF 50+				NF EN 13758-1+A1
Résistance aux moisissures Schimmelpilzbeständigkeit	Degré 0, excellent / Grad 0, ausgezeichnet				EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-20°C / +70°C				
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling					



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer aux termes de la garantie applicable, disponible sur demande. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Montage haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, der fachlichen Regeln und der Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes.

Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen. Die in diesem Dokument angegebenen Werte basieren auf Testergebnissen, die nach dem aktuellsten Stand der Technik durchgeführt wurden, sie sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

→ Contact / Kontakt

- Siège social / Hauptsitz:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
- Votre contact local
Ihre lokalen Ansprechpartner:
www.sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

- La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
Die konkrete Recyclinglösung von Serge Ferrari
- Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Wertvolle Recyclate, kompatibel für vielfältige Anwendungen
- Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
Eine praktizierte Antwort zur Ressourcenschonung

www.texyloop.com

Serge Ferrari

www.sergeferrari.com

Serge Ferrari


STAMOID LIGHT

Extrême légèreté
Extrem geringes Gewicht



STAMOID TOP


Enduction 2 faces
pour une finition parfaite
Beidseitige Beschichtung
für eine optimale Verarbeitung




Désert / Wüste F4128 - 20217




Blanc neige / Schneeweiss
 F4128 - 10309




Blanc / Weiss
 F4128 - 03244




Crème / Creme
 F4128 - 10204




Ivoire / Elfenbein
 F4128 - 10081



Sable / Beige
 F4128 - 01897



Désert / Wüste
 F4128 - 20217



Taupe / Beigegrau
 F4128 - 20165



Bordeaux / Bordeaux
 F4128 - 20042



Gris perle / Perlgrau
 F4128 - 10001



Argent / Silber
 F4128 - 10124



Gris nuage / Wolkengrau
 F4128 - 20218



Anthracite / Anthrazit
 F4128 - 20166



Evergreen / Evergreen
 F4128 - 20031



Bleu royal / Königsblau
 F4128 - 04997




Navy / Navy
 F4128 - 10235



Noir / Schwarz
 F4128 - 00002

STAMOID HEAVY COVER

Haute résistance à la déchirure
Hohe Weiterreißfestigkeit




Sable / Beige F4313 - 01897



Blanc / Weiss
 F4313 - 03244



Sable / Beige F4313 - 01897



Gris perle / Perlgrau
 F4313 - 10001




Gris nuage / Wolkengrau
 F4313 - 20218



Navy / Navy
 F4313 - 10235

STAMOID PURE

Extrême résistance en environnement pollué
Extrem widerstandsfähig auch in Regionen mit hoher Luftverschmutzung




Blanc / Weiss F3934 - 03244



Blanc / Weiss
 F3934 - 03244



Blanc neige / Schneeweiss
 F3934 - 10309



Crème / Creme
 F3934 - 10204

AVANTAGES UNIQUES / BESONDERE EIGENSCHAFTEN



100% étanche :
matière composite multi-couches
100% wasserdicht:
mehrlagiger Verbundstoff



Durée de vie exceptionnelle :
très haute résistance aux UV et à la moisissure
Ausserordentlich hohe Lebensdauer:
sehr hohe Beständigkeit gegenüber
UV-Strahlen und Schimmelpilzbefall



Tenue des couleurs :
procédé d'enduction avec coloration dans la masse
Farblichkeit:
in der Masse durchgefärbte Beschichtung



Encombrement réduit :
souplesse remarquable du composite
Geringer Platzbedarf:
ausserordentliche Flexibilität
des Verbundmaterials



Pas de déformation :
résistance de l'armature polyester haute ténacité
Keine Verformung:
hohe Beständigkeit der widerstandsfähigen
Polyesterbewehrung



Facilité d'entretien :
bouclier antitache, nettoyage simplifié
à l'eau savonneuse.
Pflegeleichtigkeit:
schmutzabweisende Funktion, einfaches
Reinigen mit Seifenwasser

GUIDE DE CHOIX / ANWENDUNGSRATGEBER

POUR PROTÉGER LES ÉQUIPEMENTS / ABDECKUNGEN



GAMMES
PRODUKTE

STAMOID LIGHT

APPLICATIONS
ANWENDUNGEN

- Protection de gréement
Segelabdeckung
- Housse de console, siège, barre,
banquette
Abdeckungen für Konsole,
Sitze, Bänke

CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

- Extrême légèreté
Extrem geringes
Gewicht

BÉNÉFICES*
VORTEILE*

- Facilité de manipulation
et de rangement
Leichtes Handling und
problemlose Lagerung

STAMOID HEAVY COVER

- Taud d'hivernage
Winterabdeckungen
- Taud de flybridge
Flybridge-Abdeckungen

- Haute résistance
à la déchirure
Hohe Weiterreißfestigkeit

- Excellente résistance
à la tension
Hervorragende
Flächenstabilität

* Bénéfices observés dans le cadre d'une utilisation normale du produit / Beobachtete Vorteile bei normalem Gebrauch des Produkts

POUR PROTÉGER LES PERSONNES / SCHUTZ DER PERSONEN AN BORD



STAMOID TOP

- Capote
Verdecke
- Bimini Top
Bimini Top
- Fermeture de cockpit
Spritzdecke

- Enduction 2 faces pour
une finition parfaite
Beidseitige Beschichtung
für eine optimale
Verarbeitung

- Esthétique et
facilité d'entretien
Pflegeleichtigkeit

STAMOID PURE

- Nouvelle formulation
"Oil resistant"
Neue ölresistente
Formel

- Extrême résistance en
environnement pollué
Extrem widerstandsfähig
auch in Regionen mit hoher
Luftverschmutzung

= laize 150 cm / Breite 150 cm = laize 260 cm / Breite 260 cm